



Глянцевая краска «PanParlaq»

Свойства: Поскольку краска не содержит растворитель и разбавляется в воде, она не имеет запаха, не вредит здоровью человека и окружающей среде. Благодаря своей глянцевой структуре, водоотталкивающей способности и паропроницаемости обладает высокой стойкостью. Обладают повышенной устойчивостью к выцветанию.

Высокая покрываемость и быстрое высыхание обеспечивают экономию времени и ресурсов. Устойчива к ультрафиолетовым лучам и свету. Даже спустя время краска не теряет блеск и не выцветает. Штукатурка после процедур по заполнению и грунтовке используется для деревянных и металлических поверхностей, таких материалов как бетон, асбестоцементное кровельное покрытие, гипс как при внутренних, так и при наружных работах.

Технические характеристики: Цвет: см. каталог цветов. Блеск: Глянцевый. Сухой остаток, %: 45-50. Плотность (г/см³, 20°C): 1.18-1.22. Вязкость (KU, 25°C): 75-85 PH (25°C): 8.0-9.0

Способ применения: Наносить на предварительно обработанную поверхность валиком или кистью двойным слоем. Выдержка между слоями составляет 6 часов. Использование глянцевой краски «PanParlaq» в качестве финишной краски увеличивает покрываемость. Для ровности поверхности должно быть обеспечено равномерное распределение. При нанесении в сильно жаркую, сухую и ветреную погоду во избежание появления следов от кисти, рекомендуется многократно проводить по поверхности. При нанесении температура поверхности и окружающей среды должна составлять от 5°C до 30°C.

Время высыхания: Сухая на ощупь: 5 минут. От пыли: 30 минут. До твердой пленки: 24 часа.

Расход: При покрытии в один слой 15-20 м²/л.

Хранение: Хранить при температуре от 5°C до 35°C, в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей в плотно закрытой таре.

Меры безопасности: S2: Хранить в местах, недоступных для детей. S24/25: Избегать попадания на кожу и в глаза. S46: При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку материала.

- Имеет стандарт AZS-034-98
- Имеет документ ISO 9001:2008

Panda Boya: Бинагадинское шоссе, ул. 4-ый Меден 276/1

Тел.: (+994 12) 401 90 00, Факс: (+994 12) 401 90 01