



Матовая краска «RIMSAN RimPlus»

Описание: Матовая фасадная акриловая декоративная краска, разбавленная водой, которая обладает высокой стойкостью.

Свойства: Краска «RimPlus» является декоративной краской для внутренних работ, которая не течет и не оставляет следов при нанесении валиком или кистью, не трескается и обладает высокой адгезионной способностью. Обладает высокой покрываемостью, моющаяся, благодаря содержащемуся в составе силикону предотвращает отслоение или вздутие при влажных условиях.

Технические характеристики:

Цвет: см. каталог цветов.

Блеск: Матовый

Сухой остаток, (массовая доля): 69-70%

Удельный вес (г/см³, 20°C): 1.67 - 1.68

Вязкость (KU, 25°C): 119-121

pH (25°C): 8.0 - 9.0

Способ применения: Поверхность, подлежащая окраске, должна быть очищена от инородных частиц и старой окраски. В результате правильной подготовки поверхности для финишной окраски: краска будет прочно прилегать к поверхности, будет безупречно гладкой, высохнет равномерно и будет более долговечной. В первую очередь трещины заполняются наполнителем «RIMSAN Akrilik Macun». Затем, спустя 2-3 часа после нанесения грунтовки «RiMASTAR» или «RiMBINDER», краска разбавляется на 15% водой и наносится двойным слоем при помощи валика, кисти или распылителя с перерывом не менее 1 часа. При нанесении температура поверхности и окружающей среды должна составлять от 5°C до 30°C.

Время высыхания: Первичное высыхание – 1 час, полное высыхание – 20 часов.

Расход: При покрытии в один слой, в зависимости от степени впитывания поверхности, составляет 12-14 м²/л.

Хранение: Можно хранить в оригинальной невскрытой упаковке, в месте, защищенном от мороза и попадания прямых солнечных лучей, в течение 2 лет. Для получения более подробной информации обращайтесь в отдел технической поддержки.

Меры безопасности: Избегайте попадания в глаза и внутрь организма. Хранить в местах, недоступных для детей.

- Имеет стандарт AZS-034-98
- Имеет документ ISO 9001:2008

Panda Boya: Бинагадинское шоссе, ул. 4-ый Меден 276/1

Тел.: (+994 12) 401 90 00, Факс: (+994 12) 401 90 01