



## PANDA HAMMERTON

**ОПИСАНИЕ:** Матовое финишное покрытие на основе алкидного связующего, применяемое непосредственно на металлические поверхности.

**СВОЙСТВА:** Пригодна для непосредственного применения на ржавые поверхности, очищенные от грубой ржавчины, без применения грунтовок и штукатурки. Является эффективной антикоррозийной грунтовкой и штукатуркой. Устойчива к сильному солнечному свету, влажности и переменам в температуре. Идеально ложится на металлические поверхности и быстро сохнет.

**Сфера применения:** Применяется в покраске таких металлов и оцинкованных металлов, как конструкционная сталь, чугун, аппараты, садовая мебель и скамейки, лифт, железные решётки. Также применяется для придания особого вида древесине и металлу.

### Технические характеристики:

Яркость (60 C) : Макс. 90

Твёрдое вещество % (по весу)

:70+2

Плотность (гр/см<sup>3</sup>, 20°C)

:1.15+1.20

Вязкость (KU, 25°C) : 90-100

Точка застывания: > 21 °C

**ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Поверхность необходимо очистить от масла и грязи, вздувшуюся ржавчину необходимо очистить шпателем, проволочной щёткой или шлифовальным материалом (P80). При открытии коробки перед покраской, тщательно перемешайте краску.

Способ нанесения: Наносится в два слоя непосредственно на полиметаллические, металлические или ржавые поверхности. После высыхания первого слоя, необходимо переждать от 30 минут до 5 часов, и затем нанести второй слой. Если по истечении 5 часов второй слой ещё не нанесён, для нанесения второго слоя необходимо подождать как минимум 30 дней.

Используемые инструменты: Кисть, валик или пистолет для нанесения краски.

Коэффициент разбавления / смешивания: Благодаря нанесению с помощью кисти, разбавления не требует. При необходимости, может быть разбавлена на 5% целлюлозным растворителем Panda. При нанесении с помощью пистолета для нанесения краски, может быть разбавлена на 15% целлюлозным растворителем Panda.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:** 30 минут, твёрдого высыхания достигает за 24 часа. Состояния окончательной твёрдости достигает за 7 дней.

**Panda Boya:** Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 448 16 19



## PANDA HAMMERTON

**ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ:** 8-10 м<sup>2</sup> /Л при нанесении в один слой

**СРОК ХРАНЕНИЯ:** В закрытой упаковке может храниться в прохладном и сухом месте, защищенном от мороза и прямого солнечного света. Для безопасного хранения краски, оставшейся в упаковке после применения, к краске необходимо добавить растворитель до полного её покрытия, или плотно закрыть упаковку и 1-2 раза повернуть крышку на 180°.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:** R10 : Легковоспламеняющаяся. R20/21/22: Может нанести вред здоровью при вдыхании, проглатывании и контакте с кожей.

S2: Хранить в недоступном для детей месте. S16: Хранить вдали от источников возгорания.

КУРЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО S24/25: Избегайте контакта с глазами и кожей. S46: При проглатывании немедленно обратитесь к врачу; покажите контейнер или этикетку S51: Используйте только в хорошо проветриваемых помещениях.

Обладает стандартом AZS-034-98

- Обладает сертификатом ISO 9001:2008

Издание: 00

Дата: 20.09.2015



## PANDA HAMMERTON

**Panda Boya:** Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 448 16 19