



ПОТОЛОЧНАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ PANTAVAN

ОПИСАНИЕ: Матовая потолочная краска декоративного назначения на основе воды и акрилового сополимерного связующего.

СВОЙСТВА: Матовая потолочная краска с высокой покрывающей способностью, без запаха. Наносится на все виды поверхностей из штукатурки, гипса и извести.

Технические характеристики:

Цвет: Белый

Яркость: Матовая

Твёрдое вещество % (по весу)

:68+72

Плотность (гр/см³, 20°C)

:1.78+1.83

Вязкость (сPs, 25°C): 17000-

23000

pH (25°C): 8.0-9.0

Способ нанесения: а) Подготовка поверхности: Грязные, пыльные, опухшие и старые окрашенные поверхности должны быть тщательно очищены и загрунтованы в один слой путём разбавления на 1/7 с помощью связующим веществом Panda или Грунтовкой Panda. Для внутренних оштукатуренных поверхностей на минеральной основе, не задерживающих пыль, рекомендуется применение Грунтовки Panda. Во время нанесения, температура окружающей среды и поверхности должна составлять от 5 до 30°C. Наносится в два слоя. Между нанесением слоёв необходимо подождать 2-3 часа.

Используемые инструменты: Наносится с помощью кисти или валика.

Коэффициент разбавления / смешивания: Может быть разбавлена на 15-20% с помощью воды.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: Высыхает за 1-3 часа.

ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ: 8-10 м² /Л при нанесении в один слой (5-7 м²/кг).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Храните в закрытой упаковке при температуре 5-35°C, в месте, защищенном от прямого солнечного света. Хранить контейнер закрытым, если он не используется. Храните от мороза.

Panda Boya: Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 448 16 19



ПОТОЛОЧНАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ PANTAVAN

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: S2: Хранить в недоступном для детей месте. S24/25: Избегайте контакта с глазами и кожей. S46: При проглатывании немедленно обратитесь к врачу; покажите контейнер или этикетку.

Обладает стандартом AZS-034-98

- Обладает сертификатом ISO 9001:2008

Издание: 00

Дата: 17.10.2015



ПОТОЛОЧНАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ PANTAVAN

Panda Boya: Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 448 16 19