



Panda Sellülozik Boya

TANITIM: Sellülozik əsaslı, olduqca tez quruyan son qat boyadır.

Xüsusiyyətləri: “Panda Sellülozik Boya” olduqca mükəmməl yayılan, yüksək örtmə gücünə sahib, sərt və cızılmalara dayanıqlı bir qat yaradır, rəng və parlaqlığını uzun müddət qoruyur. Fiziki təsirlərə dayanıqlıdır. Daxili istifadə məqsədli mebel və dekorasiya işlərində, MDF, preslənmiş taxta və hər növ taxta səthlərdə istifadə olunur. Həmçinin metal səthlər üçün də istifadə oluna bilər.

İstifadə qaydaları: Tətbiq ediləcək səthlər quru, təmiz, toz, yağ və pasdan təmizlənmiş halda olmalıdır. Taxta səthlərdə “Panda Sellülozik Astar” metal səthlərdə isə “Panda Antipas Boya” üzərinə “Panda Sellülozik Astar” vurulmuş və zımparalanmış (şurkalanmış) səthlərə vurulmalıdır. Çarpaz şəkildə 2 və ya 3 qat vurulur. Solvent buxarlanması üçün hər qat arasında 5 dəqiqə gözlənilməlidir. Püskürtmə metodu ilə istifadə olunur. “Panda Sellülozik Tiner” ilə 85-100% nisbətində incəldilir. İncəltmədən öncə öz qutusunda yaxşıca qarışdırılaraq homogen hala gətirilməlidir.

Quruma müddəti: Toxunaraq quruma: 35-45 dəqiqə. Tam quruma: 5 saat.

Sərfiyyat: Tək qatda 30-35 mikron, quru təbəqə yaradacaq şəkildə tətbiq edilərsə 8-10 m²/lt.

Saxlanma: Günəş işığı düşməyən, ağzı qapalı qablarda 5-35°C temperatur arasında 2 il.

Təhlükəsizlik tədbirləri : R10: Alovlandırıcıdır. S2: Uşaqlar üçün əlçatmaz yerdə saxlayın. S3/7/9: Qutunu qapağı örtülmüş şəkildə sərin və yaxşı havalandırılmış yerdə saxlayın. S16: Boyanı alov yarada biləcək səbəblərdən qoruyun. Yaxınlıqda siqaret çəkilməsi qəti qadağandır. S23: Qoxusunu içinizə çəkməyin. S24/25: Göz və dəri ilə təmasından qorunun. S29: Məhsulu kanalizasiyaya tökməyin. S46: Udulduqda dərhal həkimə müraciət edib, qutunu və ya etiketi göstərin. S51: Yaxşı havalandırılmış yerlərdə istifadə edilməlidir.

- AZS-034-98 Standartına sahib
- ISO 9001:2008 sənədinə sahib

Panda Boya: Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 401 90 01