



## Panda Sellülozik Vernik

**TANITIM:** Nitrosellülozik əsaslı tez quruyan son qat lakıdır.

**Xüsusiyyətləri:** Daxili istifadə üçün mebel və dekorasiya işlərində, haşiyə və örtük kimi hər cür taxta səthlərdə son qat kimi istifadə olunur. Cızıqla və zərbəyə davamlı, şəffaf, parlaq, mat, ipək mat görüntü verir. Taxtanın rəng və canlılığını önə çıxarır.

**İstifadə qaydaları:** Tətbiq ediləcək səthlər quru, təmiz, toz və yağdan təmizlənmiş halda olmalıdır. Sellülozik tiner ilə duruldularaq, fırça ilə 2-3 qat şəklində tətbiq edilir. Qatlar arasında minimum 30 dəqiqə gözlənilməlidir.

**Quruma müddəti:** Toxunaraq quruma: 20-30 dəqiqə. Sərt quruma: 5 saat çəkmə bilər. (23 °C, 50% nisbi rütubət)

**Sərfiyyat:** Səthin əmicilik qabiliyyətindən asılı olaraq tək qatda 7-8 m<sup>2</sup>/L – dir.

**Saxlanma:** Günəş işığı düşməyən, ağzı qapalı qablarda 5-35°C temperatur arasında, rütubət çəkməyən yerdə saxlanılmalıdır.

**Təhlükəsizlik tədbirləri :** R10: Alovlanandır. R66: Təkrarlara məruz qalmalarda dəridə quruluğa və çatlara səbəb ola bilər. R67: Buxarlar uyuşmaya və başgicəllənməyə səbəb ola bilər. S2: Uşaqlar üçün əlçatmaz yerdə saxlayın. S3/7/9: Qutunu qapağı örtülmüş şəkildə sərin və yaxşı havalandırılmış yerdə saxlayın. S16: Boyanı alov yarada biləcək səbəblərdən qoruyun. Yaxınlıqda siqaret çəkməsi qəti qadağandır. S23: Qoxusunu içinizə çəkməyin. S24/25: Göz və dəri ilə təmasından qorunun. S26: Gözlə təmas etdikdə dərhal bol su ilə yaxşıca yuyun. S29: Məhsulu kanalizasiyaya tökməyin. S46: Udulduqda dərhal həkimə müraciət edib, qutunu və ya etiketi göstərin. S51: Yaxşı havalandırılmış yerlərdə istifadə edilməlidir.

- AZS-034-98 Standartına sahib
- ISO 9001:2008 sənədinə sahib

**Panda Boya:** Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 401 90 01