



Panparlaq

Xüsusiyyətləri: Tərkibində həlledici maddə olmadığından, su ilə durulaşdırıldığı üçün qoxusuzdur, insan səhhətinə və ətraf mühitə zərər verməz. Parlaq strukturu və içərisində qətranın suyu itələmə və buxar keçiriciliyini artırma xüsusiyyəti sayəsində yüksək davamlılığa malikdir. Saralmağa qarşı müqaviməti güclüdür. Yüksək tətbiq edilmə və tez quruma xüsusiyyəti ilə zamana və işə qənaət edər. Ultrabənövşəyi şüaya və işığa davamlıdır. Zaman keçsə də parlaqlılığını itirməz və saralmaz. Doldurulma və astarlama prosedurları edilmiş suvaq, beton, etemit, gips kimi materiallar, taxta və metal, iç və çöl səthlərə tətbiq edilir.

Texniki xüsusiyyətləri: Rəng: Rəng kataloquna baxın. Parlaqlıq: Parlaq qatı maddə, % (ağırlıq): 45-50. Sıxlıq (q/sm³, 20 °C): 1.18-1.22 . Yapışqanlıq (KU , 25°C): 75-85 PH (25°C): 8.0-9.0

İstifadə qaydaları: Alt zəmin hazırlığı görülmüş səthlərə yaxşı doldurulmuş fırça və ya diyircək ilə iki qat tətbiq olunur. Qatlar arasında 6 saat gözlənilməlidir. Son qatda durulmuş "PanParlaq" tətbiqi səthdəki yayılmanı artırır. Səthin düzgün olması üçün homogen bölgü təmin edilməlidir. Çox isti, quru və küləkli havada tətbiq edilən zaman fırça izinin düşməməsi üçün üzərinnən bir neçə dəfə gedilməlidir. Tətbiq edilən zaman səth və atmosferdə temperatur 5-30 °C arasında olmalıdır.

Quruma müddəti: Toxunaraq quruma: 5 dəqiqə. Toz tutmaz quruma: 30 dəq. Sərt quruma: 24 saat müddətdə bitir.

Sərfiyyat: Tək qatda 15-20 m² /L – dir.

Saxlanma: Günəş işığı düşməyən, ağzı qapalı qablarda 5-35°C temperatur arasında saxlanılmalıdır.

Təhlükəsizlik tədbirləri : S2: Uşaqlar üçün əlçatmaz yerdə saxlayın. S24/25: Göz və dəri ilə təmasından qorunun.S46: Udulduqda dərhal həkimə müraciət edib, qutunu və ya etiketi göstərin.

- AZS-034-98 Standartına sahib
- ISO 9001:2008 sənədinə sahib

Panda Boya: Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 401 90 01