



PANDA ANTIPAS SENTETİK BOYA

TANIMI: Alkid bağlayıcı esaslı, antikoroziy astardır

OZELLİKLERİ: İç ve dış mekənlərdəki tüm metal yüzeylərdə pas önleyici astar olaraq istifadə edilir. Üzerinə uygulanacaq sentetik boyalar için sağlam bir temel oluşturur. İyi yapışma ve örtücülük özelliğine sahip metal astardır.

Texniki xüsusiyyətləri :

Katı madde,%(ağırlıqça) : 76-78

Yoğunluk (g/cm³ ,20 °C) : 1.50-1.60

Viskozite (KU,25°C) : 120+5

Parlama Noktası: > 38 °C

İSTİFADƏ QAYDALARI: Yüzeylər kir, pas, eski ve kabarmış boya kabartılarından tümüyle temizlenmeli ve zımparalanmalıdır. İki kat olarak uygulanır. İkinci kat uygulamadan önce 1 gün beklenmelidir. Panda SENTETİK TİNER ile % 10-15 oranında inceltilebilir.+5°C ile +30°C arasında, fırça, rulo veya püskürtme ile uygulayınız. Kullandığınız aletleri, uygulamadan hemen sonra Panda Sentetik Tiner ile temizleyiniz.

KURUMA ZAMANI: Dokunma kurumasını 2-3 saatte; toz tutmama kurumasını 5-6 saatte; sert kurumasını 12-15 saatte tamamlar.

KAPLAMA ALANI: Tek katta 15 m² /L

SAXLAMA MÜDDƏTİ: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da ambalajın kapağı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip düzeltilmelidir.

TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ: R10 : Alevlenebilir. R20/21/22: Solunduğunda, yutulduğunda ve deri ile temasta sağlığa zərərli.

S2: Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz. S16: Tutuşturma kaynaklarından uzak tutunuz. SİGARA İÇİLMEZ S24/25: Göz ve deri ile temasından sakınınız. S46: Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz S51: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.

AZS-034-98 Standartına sahib

Panda Boya: Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 448 16 19



PANDA ANTIPAS SENTETİK BOYA

- ISO 9001:2008 sənədinə sahib