



PANDA CAM CILA

TANIMI: Her tür parke üzerine uygulanabilen poliüretan bazlı, tek bileşenli, parlak bir parke verniğidir

OZELLİKLERİ: Son derece sert ve elastik, parlak bir vernik olup, çizilme ve aşınmaya karşı çok dayanıklıdır. Uygulandığı parke yüzeyini deterjan, alkol, yağ, çay, meyve suyu gibi pek çok aşındırıcı maddeye karşı korur.

Texniki xüsusiyyətləri :

Parlaklık : Parlak

Katı madde,% (ağırlıqça) : 55 + 2

Yoğunluk (g/cm³ ,20°C) : 0.92 + 0.02

Viskozite (DIN Cup 4, sn.,20°C) : 90-140

İSTİFADƏ QAYDALARI: Yeni döşənmiş ve nemi giderilmiş parkeler; PANDA SELÜLOZİK DOLGU VERNİĞİ ile astarlanıp, sistre ve zımpara yapıldıktan sonra tozları silinip cilalanmalıdır. Eski parkeler, mum cila ile cilalanmış ise çok iyi sistre yapılıp, PANDA SELÜLOZİK DOLGU VERNİĞİ ile astarlanmalıdır. Astarlanan yüzeyler zımparalanıp tozu alındıktan sonra cilalanmalıdır. Parkeler arasındaki boşlukların zımpara talaşı ve parke verniği ile yapılacak macun ile doldurulması önerilir. İki veya üç kat halinde uygulanır. Hava sıcaklığına bağlı olarak katlar arasında 6-12 saat beklenmelidir. Kullanıma hazırdır, istenirse istenirse Panda SENTETİK TİNER ile inceltilbilir

KURUMA ZAMANI: Dokunma kurumasını yaklaşık 6 saatte, Tam kurumasını yaklaşık 12 saatte tamamlar. Max. 7 günde fiziksel ve kimyasal dayanıklılığını kazanır

KAPLAMA ALANI: Tek katta 15 m² /L

SAXLAMA MÜDDƏTİ: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da ambalajın kapağı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip düzeltilmelidir.

TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ: R10 : Alevlenebilir. R20/21/22: Solunduğunda, yutulduğunda ve deri ile temasta sağlığa zararlıdır.

S2: Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz. S16: Tutuşturma kaynaklarından uzak tutunuz.

SİGARA İÇİLMEZ S24/25: Göz ve deri ile temasından sakınınız. S46: Yutulduğunda derhal doktora

danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz S51: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.

Panda Boya: Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 448 16 19



PANDA CAM CILA

AZS-034-98 Standartına sahib

- ISO 9001:2008 sənədinə sahib

Panda Boya: Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 448 16 19