



PANDA HAMMERTON

TANIMI: Metal üzerine doğrudan uygulanan, alkid reçine bazlı son kat boyadır.

OZELLİKLERİ: Kaba pası alınmış paslı yüzeyler üzerine, astar ve arakat gerektirmeksizin doğrudan uygulamaya elverişlidir. Astar ve son kat olarak korozyona karşı etkilidir. Çok güçlü güneş ışığı, yüksek nem ve sıcaklık değişimleri gibi zor iklim şartlarına karşı dirençlidir. Metal yüzeylere mükemmel yapışır ve hızlı kurur.

KULLANIM ALANI: Yapı çelikleri, pik demir, makine, bahçe mobilyası ve bank, asansör, demir parmaklık gibi metal ve galvanize metalleri boyama işlemlerinde kullanılır. Ahşaba ve metale özel görünüm kazandırmak için de kullanılabilir.

Texniki xüsusiyyətləri :

Parlaklık (60°) : min. 90

Solid ,% (weight) : 70 + 2

Yoğunluk (g/cm³ ,20°C) : 1.15-1.20

Viskosite (KU, 25°C) : 90-100

Parlama Noktası: > 21 °C

İSTİFADƏ QAYDALARI: Yüzeyden yağ ve kirler temizlenmeli, kabarmış paslar spatula, tel fırça ya da iri dişli bir zımpara (P80) ile alınmalıdır. Boyamadan önce, kutuyu açtığınızda boyayı iyice karıştırın.

Tatbikat Şekli: POLİMETAL, metal ya da paslı yüzeylere doğrudan iki kat halinde uygulanmalıdır. Birinci kat uygulandıktan sonra, 30 dakika ile 5 saat arasında beklenip, ikinci kat uygulanmalıdır. 5 saat sonra hala ikinci kat uygulanmamışsa, ikinci katı uygulamak için en az 30 gün beklenmelidir.

Kullanılan Aletler : Fırça, rulo veya pistole tabancası.

İnceltme / Karışım Oranı: Fırça ile uygulanması için inceltme gerektirmez. Eğer gerekirse Panda Selulozik Tiner ile hacmen % 5 oranında inceltilir. Pistole tabanca ile uygulama sırasında Panda-Selulozik Tiner ile hacmen % 15 oranında inceltilir.

KURUMA ZAMANI: 30 dakikada sert kurumasını 24 saatte tamamlar. Tam sertliğini kazanması 7 gün sürer.

KAPLAMA ALANI: Tek katta yaklaşık 8-10 m² /L

Panda Boya: Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 448 16 19



PANDA HAMMERTON

SAXLAMA MÜDDƏTİ: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt günəş işığından korunarak saklanabilir. Ambalajın içində bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şəkildə saxlamaq üçün, boyanın üstü tamamilə kaplanana qədər istifadə edilən tinerlərdən əlavə edilməli ya da ambalajın kapağı sıxıca bağlanılıp, 1-2 dəfə 180° döndürülməlidir.

TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ: R10 : Alevlənebilir. R20/21/22: Solunduğunda, yutulduğunda və dəri ilə təmasda sağlığa zərərliyə bilər.

S2: Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz. S16: Tutuşturma kaynaklarından uzak tutunuz. SİGARA İÇİLMEZ S24/25: Göz və dəri ilə təmasından qorununuz. S46: Yutulduğunda dərhal doktora danışınız; kabı və ya etiketi göstəriniz S51: Sadəcə iyi havalandırılan yerlərdə istifadə ediniz.

AZS-034-98 Standartına sahib

- ISO 9001:2008 sənədinə sahib

Panda Boya: Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 448 16 19