



PANDA PARLAK SENTETİK BOYA

TANIMI: Alkid bağlayıcı esaslı, parlak son kat bir boyadır

OZELLİKLERİ: İç ve dış mekanların ahşap, sıva ve metal yüzeylerinde, kara ve deniz araçlarının su üstü kısımlarında kullanılır. Sararmaya karşı direnci yüksektir. Parlak, örtücü, kolay uygulanabilen, iyi yayılan ve iyi yapışan sentetik boyadır. 60°C isiya dayanaklıdır.

Texniki xüsusiyyətləri :

Rəng : Rəng kataloquna bax.

Parlaklıq (60°) : Min. 85

Katı madde ,% (ağırlıqça) : 65 + 2

Yoğunluk (g/cm³ ,20°C) : 1.05-1.20

Viskozite (KU,25°C) : 120+5

Parlama Noktası: > 38 °C

İSTİFADƏ QAYDALARI: Ahşap yüzeylerin budakları yakılmalı, varsa eski boya kazınıp zımparalandıktan sonra, tercihen renksiz Panda AHŞAP KORUYUCU ve Panda Antipas ile astarlanmalıdır. Metal yüzeyler ise kir, pas ve yağları temizledikten sonra Panda ANTİPAS ile astarlanmalıdır. İki kat olarak uygulanır. İkinci kat uygulamadan önce 1 gün beklenmelidir. Panda SENTETİK TİNER ile % 5-10 oranında inceltilir. +5°C ile +30°C arasında, fırça, rulo veya püskürtme ile uygulayınız. Kullandığınız aletleri, uygulamadan hemen sonra Panda Sentetik Tiner ile temizleyiniz.

KURUMA ZAMANI: Dokunma kurumasını yaklaşık 3-4 saatte; toz tutmama kurumasını 7-8 saatte; sert kurumasını 24 saatte tamamlar..

KAPLAMA ALANI: Tek katta yaklaşık 10-12 m² /lt

SAXLAMA MÜDDƏTİ: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da ambalajın kapağı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip düzeltilmelidir.

TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ: R10 : Alevlenebilir. R20/21/22: Solunduğunda, yutulduğunda ve deri ile temasta sağlığa zərərli.

S2: Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz. S16: Tutuşturma kaynaklarından uzak tutunuz. SİGARA İÇİLMEZ S24/25: Göz ve deri ile temasından sakınınız. S46: Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz S51: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.

Panda Boya: Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 448 16 19



PANDA PARLAK SENTETİK BOYA

AZS-034-98 Standartına sahib

- ISO 9001:2008 sənədinə sahib

Panda Boya: Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 448 16 19