



PANDA YAT VERNİK

TANIMI: Üretan alkid reçine esaslı, her türlü ahşap yüzey için üretilmiş bir verniktir.

OZELLİKLERİ: İç ve dış meknlarda, teknelerde ahşap kısımların en zor şartlara karşı verniklenmesinde kullanılır. Deniz suyuna, güneş ışığına ve deterjana dayanıklıdır. Parlak, ezilme ve aşınmaya yüksek dirençli bir verniktir.

Texniki xüsusiyyətləri :

Parlaklık : Parlak

Katı madde,% (ağırlıqça) : 55 + 2

Yoğunluk (g/cm³ ,20°C) : 0.92 + 0.02

Viskozite (DIN Cup 4, sn.,20°C) : 90-140

İSTİFADƏ QAYDALARI: İlk kez verniklenecekse, yüzeyler kuru, zımparalanmış, tozsuz ve temiz olmalıdır. Eski vernikli yüzeylerde ise üzerinde bulunan vernik artıkları tamamen zımparalanıp, Panda Selülozik tiner ile iyice temizlenmelidir.. İki veya üç kat halinde uygulanır. Hava sıcaklığına bağlı olarak katlar arasında 6-12 saat beklenmelidir. Kullanıma hazırdır, istenirse Panda SENTETİK TİNER ile inceltilebilir

KURUMA ZAMANI: Dokunma kurumasını yaklaşık 6 saatte, Tam kurumasını yaklaşık 12 saatte tamamlar. Max. 7 günde fiziksel ve kimyasal dayanıklılığını kazanır

KAPLAMA ALANI: Tek katta 15 m² /L

SAXLAMA MÜDDƏTİ: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da ambalajın kapağı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip düzeltilmelidir.

TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLERİ: R10 : Alevlenebilir. R20/21/22: Solunduğunda, yutulduğunda ve deri ile temasta sağlığa zararlıdır.

S2: Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz. S16: Tutuşturma kaynaklarından uzak tutunuz.

SİGARA İÇİLMEZ S24/25: Göz ve deri ile temasından sakınınız. S46: Yutulduğunda derhal doktora

danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz S51: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.

AZS-034-98 Standartına sahib

Panda Boya: Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 448 16 19



PANDA YAT VERNİK

- ISO 9001:2008 sənədinə sahib