



## PANPLASTİK SU ƏSƏSLİ İÇ SƏTH BOYASI

**TANIMI:** Akrilik əsaslı, suda həll olunmuş, yüksək dayanıqlı dekorativ, mat boyadır.

**XÜSUSİYYƏTLƏRİ :** PanPlastik boya hər növ səthə yapışan, çatlamayan, fırça və rulo izi buraxmayan, çəkildiyi zaman axmayan dayanıqlı, dekorativ iç səth boyasıdır. Yüksək örtücülüyə malikdir.

**Texniki xüsusiyyətləri :**

Rəng : Rəng kataloquna bax.

Parlaklıq : Mat

Qatı madde, (kütlə) : 69-70%

Xüsusi çəkisi ( g / cm<sup>3</sup> ,20°C) : 1.68 - 1.69

Viskozite ( KU ,25°C) : 119-121

pH (25°C) : 8.0 - 9.0

**İSTİFADƏ QAYDALARI:** Boya çəkiləcək səth kənar cismlərdən və köhnə boyadan təmizlənməlidir. Səthin son qat boyamaya düzgün hazırlanması nəticəsində: boya daha möhkəm yapışacaq, hamar və qüsursuz olacaq, eyni bərabərdə quruyacaq, daha uzunmüddətli olacaq. İlk olaraq PANEXTER ilə çatlar doldurulur. PANBİNDER və ya PANPRİMER çəkildikdən 2-4 saat sonra 15 % su ilə incəldilərək rulo və ya fırça ilə ən azı 1 saat fasilə ilə ikiqat çəkilir. Tətbiq zamanı səth və mühit istiliyi 5-30 ° C arasında olmalıdır

**QURUMA MÜDDƏTİ :** İlk quruma – 1 saat, tam quruma – 20 saatdır.

**SƏRFİYYAT:** Səthin hopduruculuq dərəcəsindən asılı olaraq tək qatda 12-14 m<sup>2</sup>/ lt dir.

**SAXLAMA MÜDDƏTİ:** Günəş işığı düşməyən yərdə, orijinal qabında, qapağı açılmadan, donmadan qorunaq şərtlə 2 il saxlanıla bilər. Daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün Texniki Dəstək Bölməsinə müraciət edin.

**TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ:** Gözə və orqanizm daxilinə düşməsindən qorunun. Uşaqlar üçün əlçatmaz yərdə saxlayın.

Qablaşdırma İnformasiyası : 2.5 lt, 7.5 lt, 15 lt.

- AZS-034-98 Standartına sahib
- ISO 9001:2008 sənədinə sahib

**Panda Boya:** Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 448 16 19