



PANSATEN SU BAZLI SILIKONLU IPEK MAT BOYA

TANIMI: Akrilik Su Bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı,silikon katkılı, ipek mat dekoratif son kat iç cephe boyasıdır

OZELLIKLERI : Çevre dostu, silinme özelliğine sahip, sararmayan, toz ve kir tutmayan, örtücülüğü yüksek, kokusuz ve esnek yapıda, ipeksi mat dokuda bir iç cephe boyasıdır. Bünyesindeki silikon ve özel reçinesinin su itme ve buhar geçirgenliğini artırıcı özelliği, boyanın silinebilirliğini artırdığı gibi, özellikle rutubetli ortamlarda kabarmasını ve dökülmesini önler.

Teknik Özellikleri :

Renk : Renk kataloğuna bakınız.

Katı madde,% (ağırlıkça) : 56 - 58

Yoğunluk (g/cm³ ,20°C) : 1.31 –1,35

Viskozite (cPs, 25°C) : 9000-11000

pH (25°C) : 8.0-9.0

Parlaklık(85 C , gloss) : 28-40 (60 C , gloss) : 5-10

Tatbikat : PanSATEN uygulanacak yüzeyler düzgün, sağlam , kuru, tozdan arındırılmış durumda olmalıdır . Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı 5-30 °C arasında olmalıdır. Doldurulması gereken çukur ve çatlaklar Panexter Macun ile macunlanmalı ve Panda Binder veya Panda Primer ile astarlanmalıdır. Astar uygulanmış yüzeylere 18-24 saat bekledikten sonra iki kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 4 saat beklenmelidir. Çok tarama yapmadan yüzeylere düzgünce yedirilmelidir. Rulo ile tatbikatında, en iyi neticeyi almak için, ürünün sıkıştırılmadan uygulanması gereklidir.(Tarama rulonun tek yönde aşağı yukarı indirilip çai kartılarak kullanılmalıdır.)

Kullanılan Aletler: Fırça veya Saten rulo ile uygulanır.

İnceltme Oranı: Su ile % 15-20 oranında inceltilebilir.

Kuruma Zamanı (20 °C): Dokunma kuruması 15 dak, toz tutmaz kuruması 30 dak,sert kuruma 4 saat.

Boyanabilen Alan : Tek katta 15-18 m² /lt (16 m² /kg).

Depolama Kosullari: Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35 °C arasında depolayınız. Kullanılmadığında ambalajının ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.

Guvenlik Uyarilari: S2 : Çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz. S24/25 : Göz ve deri ile temasından sakınınız. S46 : Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz.

AZS-034-98 Standartına sahib

Panda Boya: Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 448 16 19



PANSATEN SU BAZLI SILIKONLU IPEK MAT BOYA

- ISO 9001:2008 sənədinə sahib